

## Serie **EVODRAW**

### Descrizione

I prodotti della serie “**EVODRAW**” sono raccomandati nelle operazioni più difficili di taglio e stampaggio, specialmente con acciai tenaci e con leghe resistenti al calore e alla corrosione. Si ottengono valori elevati di deformazione per stampaggi profondi, spinte riduzioni nella trafilatura di tubi e barre, con alte velocità e finiture ottime.

Grazie ad una composizione bilanciata risultano molto stabili nel tempo e chimicamente non aggressivi.

### Vantaggi

- ✓ Elevati valori di deformazione
- ✓ Velocità più elevate di stampaggio
- ✓ Riduzione del coefficiente d'attrito
- ✓ Riduzione delle stazioni di stampaggio

**EVODRAW G5 D** : è un fluido da stampaggio composto da paraffine e additivi ad alto scorrimento. E' indicato nelle operazioni di trafilatura, maschiatura e imbutitura leggera. Questo prodotto può essere utilizzato intero o diluito con solventi specifici.

**EVODRAW G10 D** : è un fluido da stampaggio composto da paraffine e additivi ad alto scorrimento con valore di viscosità intermedio. E' raccomandato nelle operazioni di trafilatura, maschiatura e imbutitura di leghe resistenti al calore e alla corrosione. Questo prodotto può essere utilizzato intero o diluito con solventi specifici o per additivare altri fluidi per conferire prestazioni EP. Per rapporti d'imbutitura fino a oltre 30 volte lo spessore della lamiera e per filettature oltre M24.

**EVODRAW G20 D** : è un fluido da stampaggio composto da paraffine e additivi ad altissima viscosità. Idoneo nelle operazioni di trafilatura, maschiatura e imbutitura di acciai inossidabili e leghe di titanio. Può essere utilizzato intero o diluito con solventi specifici. Per rapporti d'imbutitura fino a oltre 50 volte lo spessore della lamiera e per filettature oltre M42.

<b>EVODRAW</b>	<b>G5 D</b>	<b>G10 D</b>	<b>G20 D</b>
----------------	-------------	--------------	--------------

Densità a 20°C	Kg/l	1,05	1,20	1,20
Viscosità a 20°C	°E	120	1100	13000
Viscosità a 50 °C	°E	13	70	360
Punto di infiammabilità	°C	185	Non inf.	Non inf.

N.B. I dati e le informazioni sopra riportate non costituiscono specifica qualitativa o di vendita ma sono da considerarsi indicativi.

## **DISPOSIZIONI**

### **Stoccaggio**

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche inalterate per 12 mesi se conservato ad una temperatura compresa fra +5°C e +35°C.

### **Sicurezza**

Prima di utilizzare **EVODRAW (serie)**, si consiglia di consultare la scheda di sicurezza del prodotto. Adottare le opportune cautele previste per la manipolazione di prodotti chimici.

### **Smaltimento**

Non disperdere nell'ambiente. Eventuali residui del prodotto e gli imballaggi devono essere conferiti presso smaltitori autorizzati.